

KROM ZİNCİRİN OKSALİK ASİT İLE TEMİZLENMESİ:

— Paslanmaz çelik, deniz suyunda tamamen paslanmaz değildir. Bunu koruyan üzerindeki pasif oksit tabakasıdır. Özellikle zincirliğin dibi gibi oksijenle temasın azaldığı yerlerde, deniz suyu daha çok korozyon yapabilir.

— Paslanmaz aksamı korumanın en etkin yolu, her seyirden sonra tatlı su ile yıkamaktır.

— Eğer bunu yapamadıysanız ve zincirinizde önemli derecede paslanma olduysa, aşağıda anlatılan şekilde temizleyebilirsiniz.

- 1) Hepsini içine alabilecek büyüklükteki plastik bir kovaya zincirin tamamını koyun.
- 2) Bir başka plastik kapta, zincirin üstünü örtecek kadar oksalik asit + su çözeltisi hazırlayın.
- 3) Bunun için her bir litre suya yaklaşık 25gr oksalik asit koyarak eriyinceye kadar karıştırın.(Orta dolulukta bir çorba kaşığı, yaklaşık 35gr oksalik asit alır.)
- 4) Bu karışımı, tamamen örtecek kadar zincirin üstüne dökün.
- 5) Hava sıcaklığına ve pasın yoğunluğuna göre temizlenme süresi değişir. Yaklaşık birkaç saat kadar sürebilir.
- 6) Her yarım saatte bir, zinciri kontrol edin. Yaklaşık %80 kadar temizlendiğinde, oksalik asitli sudan çıkartın. Baklaların birbirine basan yerlerinde biraz pas kalabilir. Gereğinden fazla tutarsanız temizlenmiş yüzeyler de matlaşmaya başlayabilir.
- 7) Çıkarttığınız zinciri, tatlı su ile yıkayarak(mümkün ise basınçlı su ile) asitten arındırın. Zincir temizliği bitmiştir.

— Oksalik asitli suyu, diğer paslanmaz aksamın temizliği için de kullanabilirsiniz. Bunun için temizlenecek yere sürüp 10 dakika kadar bekleyip, tam kurumadan bezle ovarak silin. Gerekirse birkaç defa daha tekrarlayınız.

— Oksalik asit zayıf bir asittir. Ancak cildiniz ile temas ederse su ile yıkayınız.

— Görünümü toz şeker veya sofr tuzuna çok benzer. Yanlışlıkla yutulmaması için tedbir alınız.

Not: Oksalik asiti ecza depolarından ya da Eminönü Mısır Çarşısı'ndan temin edebilirsiniz.